



RECUBRIMIENTO ESTUCCO

Recubrimiento

FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO ESTUCCO

Es un texturizado en polvo, elaborado a base de cemento, fibras, aditivos químicos y agregados minerales con una granulometría muy controlada que al mezclarse con agua forma una pasta fácil de aplicar con la cual se puede lograr acabados en interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos comunes.
- Resistente al clima, humedad, temperatura, etc.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Se evitan los agrietamientos.
- Excelente tiempo abierto.
- Predosificado en planta asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Es recomendable antes de iniciar la aplicación acondicionar la superficie, plomeando y checando que la superficie esté libre de rebabas de cemento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que pueda servir como desmoldante.
- Se sugiere humedecer ligeramente la superficie para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar el polvo de la superficie.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL ESTUCCO

1. En un recipiente con 8 o 9 lt. de agua adicione los 40 kg del ESTUCCO ADHETEC
2. Mezcle hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y sin grumos
3. Deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar sin adicionar más agua y posteriormente inicie la aplicación

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

1. Extienda el ESTUCCO ADHETEC sobre la superficie a recubrir con suficiente presión asegurando su adherencia.
2. Coloque una capa aproximada de 3 mm en una sola aplicación asegurándose de que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas y a la vez que las orillas no se sequen para evitar el cambio de color final.
3. Para el acabado final texturizado, se aplica una segunda mano de ESTUCCO ADHETEC cuando la base ha empezado a fraguar, o bien, ya que se encuentre totalmente seca, volviendo a humedecer el muro para posteriormente aplicar la textura.
4. Para lograr una mejor consistencia en el acabado, cure el ESTUCCO ADHETEC humedeciendo ligeramente la superficie a las 3 horas; aproximadamente (cuando el material ha empezado a fraguar) y preferentemente 2 veces al día durante los 2 días siguientes.
5. El tipo de acabado se puede obtener mediante su imaginación, por ejemplo, esgrafiado, abanico, traslapado, etc.

NOTA: El rendimiento puede variar dependiendo del espesor utilizado y de las prácticas de aplicación.


RECOMENDACIONES

- Humedezca el muro (tabique o block) antes de aplicar el ESTUCCO ADHETEC.
- Para superficies de yeso es necesario que éste se encuentre totalmente sellado para evitar que el yeso debilite la resistencia del material al absorberle la humedad requerida.
- Asegúrese de curar la superficie una vez terminada durante las siguientes 48 horas.



RECOMENDACIONES

- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Después de haber utilizado el producto lavarse perfectamente,
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con bastante agua durante 15 minutos y buscar atención medica de inmediato.
- En caso de contacto con la piel, lavar completamente con bastante jabón y agua.



ALMACENAJE

Estibar sobre tarimas, no directamente sobre el piso o la tierra, en lugares techados, secos y libres de humedad.



GAMA DE COLOR



** Colores aproximados a los reales